

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	42% CO; 34% LI; 24% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	1300 g/ml +/- 8%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	58012600
---------------------------------	----------

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura GENTLE DRY CLEANING and ironing	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 2%	TRAMA/WEFT ≤ 1%
--	---------------	------------------	-----------------

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 40.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 60 N TRAMA/WEFT ≥ 60 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 600 N TRAMA/WEFT ≥ 600 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 6 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 26/04/2024