

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	45% PL; 37% CO RECYCLED; 11% PC; 7% WO	GRS on demand
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	1140 g/ml +/- 8%	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54078300	

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato GENTLE DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 1% TRAMA/WEFT ≤ 1%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 3% TRAMA/WEFT ≤ 4%

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO A UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 60.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 250 N TRAMA/WEFT ≥ 400 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 1000 N TRAMA/WEFT ≥ 1000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 3 mm TRAMA/WEFT ≤ 3 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS with additional treatment
EN 1021-Part 1	CIGARETTE	PASS
EN 1021-Part 2	MATCH	PASS with additional treatment
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



È RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER.
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 07/01/2025