

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 86% PL; 14% CO RECYCLED

ALTEZZA / WIDTH 140 cm +/- 3%

PESO / WEIGHT 800 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE 58013600

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura
GENTLE DRY CLEANING AND IRONING EN ISO 3175-3 ORDITO/WARP ≤ 1%
TRAMA/WEFT ≤ 1%

LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura
GENTLE WASHING AT 30°C AND IRONING EN ISO 6330 ORDITO/WARP ≤ 1%
TRAMA/WEFT ≤ 2%

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO
TO DRY RUBBING EN ISO 105-X12 ≥ 4/5

ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO
TO WET RUBBING EN ISO 105-X12 ≥ 4/5

ALLA LUCE
TO LIGHT EN ISO 105-B02 5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING EN ISO 12945-2 ≥ 4/5

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE EN ISO 12947-2 ≥ 100.000 giri/ rubs

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
TEAR STRENGHT EN ISO 13937-3 ORDITO/WARP ≥ 100 N
TRAMA/WEFT ≥ 40 N

RESISTENZA ALLA TRAZIONE
TENSILE STRENGHT EN ISO 13934-2 ORDITO/WARP ≥ 1800 N
TRAMA/WEFT ≥ 500 N

SCORRIMENTO DELLE CUCITURE
SEAM SLIPPAGE EN ISO 13936-2 ORDITO/WARP ≤ 3 mm
TRAMA/WEFT ≤ 3 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979 CIGARETTE PASS

BS 5852-1:1979 MATCH PASS with FR treatment

CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWATED SHRINKAGE
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 28/10/2025