

**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET**

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 39% PL; 38% PC; 23% CO RECYLCED

ALTEZZA / WIDTH 140 cm +/- 3%

PESO / WEIGHT 690 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE 58013600

**VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY**

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura  
GENTLE DRY CLEANING and ironing EN ISO 3175-3 ORDITO/WARP ≤ 1%  
TRAMA/WEFT ≤ 1%

LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura  
GENTLE WASHING AT 30°C and ironing EN ISO 6330 ORDITO/WARP ≤ 1%  
TRAMA/WEFT ≤ 2%

**SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS**

ALLO SFREGAMENTO A SECCO  
TO DRY RUBBING EN ISO 105-X12 ≥ 4/5

ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO  
TO WET RUBBING EN ISO 105-X12 ≥ 4/5

ALLA LUCE  
TO LIGHT EN ISO 105-B02 5

**TEST FISICI / PHYSICAL TESTS**

PILLING EN ISO 12945-2 ≥ 4/5

RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
ABRASION RESISTANCE EN ISO 12947-2 ≥ 35.000 giri/ rubs

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE  
TEAR STRENGHT EN ISO 13937-3 ORDITO/WARP ≥ 200 N  
TRAMA/WEFT ≥ 50 N

RESISTENZA ALLA TRAZIONE  
TENSILE STRENGHT EN ISO 13934-2 ORDITO/WARP ≥ 1500 N  
TRAMA/WEFT ≥ 550 N

SCORRIMENTO DELLE CUCITURE  
SEAM SLIPPAGE EN ISO 13936-2 ORDITO/WARP ≤ 4 mm  
TRAMA/WEFT ≤ 4 mm

**REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR**

BS 5852-1:1979 CIGARETTE PASS

BS 5852-1:1979 MATCH PASS with FR treatment

CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 PASS

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)**



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS  
NON STRIZZARE / DO NOT WRING  
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE  
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita  
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 00 del 19/12/2025()